

تأثير خلط القنب الصناعي كخامة صديقة للبيئة مع القطن في إنتاج ملابس الجينز
The effect of blending industrial hemp as an Eco-friendly material with
cotton to produce jeans clothes

م.د/ مريم عبد العظيم عبد الحفيظ حسين

مدرس بقسم الملابس الجاهزة كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

Dr. Marim Abd El- aziem Abd El- hafiez Hussien

lecture in readymade garments department Faculty of Applied Arts -Damietta
University

Marim.aziem87@gmail.com

م.د/ هبة الله السيد أحمد أبو النجا

مدرس بقسم الغزل والنسيج كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

Dr. Heba Tollah Elsayed Ahmed abo Elnaga

lecture in Spinning, Weaving and Knitting Department Faculty of Applied Arts -
Damietta University

des.hebatollah2020@gmail.com

ملخص البحث

الهدف من هذا البحث هو دراسة تأثير استخدام القنب الصناعي كخامة صديقة للبيئة في أقمشة الجينز باعتبارها أكثر الأقمشة تداولاً والمفضلة للكثير من الرجال والنساء والأطفال وإن الاهتمام بحماية البيئة هو السبب وراء الاهتمام بهذه الألياف ويعتبر القنب الصناعي (*Cannabis sativa*) هو أحد أنواع الألياف اللحائية التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من السليلوز.. فإنه يكاد يمثل تحدياً للأقمشة القطنية في بعض الخصائص والمميزات . وتم في هذه الدراسة إنتاج خمس عينات من أقمشة الجينز بإختلاف نسب الخلط للخامات المستخدمة في كل من السداء (١٠٠% قطن، ٧٠% قطن : ٣٠% قنب في السداء) واللحمة (٩٨% قطن : ٢% سبانديكس، ٤٨% قطن : ٢% سبانديكس: ٥٠% قنب ، ٦٨% قطن: ٢% سبانديكس: ٣٠% قنب] ، وتركيب نسجي (مبرد ١/٣ (Z)) وتم إجراء الاختبارات المعملية على العينات المنتجة (قوة الشد- قوة التمزق- الصلابة-الوزن- النمو – امتصاص الماء-نفاذية الهواء) وقد أظهرت نتائج البحث أن زيادة نسبة القنب تعمل على تحسين قوة الشد وقوة التمزق ونفاذية الهواء للعينات المنتجة بالإضافة الى انخفاض الوزن وزيادة صلابة القماش وتم تنفيذ عدد ٣ منتجات ملبسية متنوعة املابس حريمي جينز(جمبسوت- بنطالون واسع- فستان قصير بأكمام) من العينة رقم (٥) بنسب خلط (٧٠% قطن : ٣٠% قنب في السداء // ٤٨% قطن : ٢% سبانديكس: ٥٠% قنب في اللحمة) نظراً لنتيجة الإختبارات والتي أظهرت مدى ملائمة خواص العينة وتوافر خواص الراحة بها وتفوقها عن خامة القطن في بعض الخواص وذلك عند خلط القنب الصناعي مع القطن مما أدى الى تحسن خصائصها، حيث تميزت بقوة الشد والتمزق في كلا من السداء واللحمة، كذلك نسبة اختبار النمو الجيدة ونفاذية هواء أعلى عن باقي العينات، وتميز بأنه أقل وزناً، وذات معدل إمتصاص جيد.

الكلمات الدالة

القطن- ألياف القنب - الاسبانديكس- - قماش الدينيم

Abstract

This research aims to study the effect of using industrial hemp (*Cannabis sativa*) as an Eco-friendly material in jeans fabric, as it the most popular and preferred fabric for many men, women and children, Attention to environmental protection is the reason for the interest in these

fibers, Industrial hemp (*Cannabis sativa*) is one of bast fibers with a high content of cellulose. Attention to environmental protection is the reason for the interest in these fibers it is almost a challenge for cotton fabrics in some properties and advantages.

In this study, five samples of jeans fabric were produced with different blending ratios for the raw materials used in each of warp (100% cotton, 70% cotton:30% hemp) and weft(98% cotton :2% spandex, 48% cotton :2% spandex:50%hemp, 68% cotton :2% spandex:30%hemp), with weave structures(twill 3/1z) ,Tests were done to the produced samples (tensile strength tear strength , stiffness , Fabric Weight ,growth, Spray test (wettability) and Air permeability), The result of the research showed that increasing the percentage of hemp improves the tensile strength, tear strength and air permeability of the samples produced, in addition reducing weight and increasing the stiffness of the fabric Three different clothing products were implemented from sample no. (5) With blending ratios (70% cotton: 30% hemp in the warp // 48% cotton: 2% spandex: 50% hemp in the weft) due to the results of the tests, which showed the suitability of the sample properties and the availability of its comfort properties and its superiority over the cotton material in some properties when blending industrial hemp with cotton.

Key words

Hemp fibers- spandex - Denim Fabric -Cotton

مقدمة

الملابس الصديقة للبيئة هي نوعية جديدة في عالم تصميم الأزياء، تهدف إلى إيجاد نظام رفيق بالبيئة. وقد أصبح مصممو الأزياء الآن يدخلون أساليب صديقة للبيئة في عملية التصنيع من خلال استخدام أقمشة صديقة للبيئة ووسائل تتحلل بالمسؤولية الاجتماعية، وفقاً لمنظمة (تعهد الكرة الأرضية (Earth Pledge))، وهي منظمة لا تبغي الربح بل تهتم بتعزيز ودعم الإنماء المستدام، هناك على الأقل، ٨٠٠٠ مادة كيميائية تستخدم في تحويل المواد الخام إلى منسوجات، و٢٥% من المبيدات في العالم تستخدم في زراعة القطن غير العضوي، ويتسبب ذلك في دمار لا رجعة عنه للناس والبيئة، على حدّ سواء^(١). وأصبح هناك أقسام من عروض الأزياء في العالم مخصصة لهذا النوع من الملابس الصديقة للبيئة، كما تعترم علامات تجارية شهيرة لصناعة الأزياء بيع الملابس المستدامة فقط بحلول عام ٢٠٢٥، مستخدمة خامات عضوية أو مستدامة أو قابلة لإعادة التدوير^(٢).

في الوقت الحاضر الدنيم ليس مجرد ثوب لكنه أصبح أسلوب حياة كامل، وبدأت الكثير من العلامات التجارية تتجه نحو الحفاظ على البيئة في منتجاتها والاتجاه نحو الخامات الصديقة للبيئة والمواد الكيماوية ذات التأثير البيئي المنخفض وكذلك العمليات الصناعية مما يقلل من الاستهلاك على حد سواء من المياه والمخلفات المتولدة خلال عمليات المختلفة وصولاً للمنتج النهائي وتحظى الألياف الطبيعية بمزيد من الاهتمام باعتبارها بدائل صديقة للبيئة. ومن هنا جاءت فكرة البحث نحو استخدام ألياف القنب وخطها مع القطن في إنتاج أقمشة الدنيم

فالأقمشة المصنوعة من القنب واحدة من أكثر الأقمشة الصديقة للبيئة في العالم حيث يتميز بجودة الزراعة التي تستخدم القليل أو قد تكون خالية من مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب ولا يحتاج كميات كبيرة من الماء مقارنة بالقطن^(٣،٤) و تستخدم زراعته أيضاً مساحة أقل بشكل ملحوظ من القطن ويعتبر مورد متجدد فهو واحد من أسرع المصادر الطبيعية المعروفة^(٥) حيث إنه قادر على تغطية منطقة مزروعة في غضون ٤ أسابيع مما يجعل زراعته أرخص من زراعة الألياف الطبيعية الأخرى^(٦)

مشكلة البحث:

يمكن صياغة مشكلة البحث في الأسئلة التالية

- هل منسوجات القنب أو خلط القنب / القطن أكثر استدامة من الناحية البيئية من المنسوجات القطنية المماثلة؟
- ما مدى إمكانية تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة الجينز باستخدام ألياف القنب مع القطن؟

أهمية البحث:

- الاستفادة من خصائص القنب المميزة في إنتاج ملابس جينز صديقة للبيئة

هدف البحث :

- تحسين الأداء الوظيفي لملابس الجينز باستخدام خيوط مخلوطة من القنب والقطن
- تحديد أفضل نسب خلط القنب مع القطن بما يتلائم مع طبيعة الاستخدام.

فروض البحث

- استخدام خامة القنب يحسن من الأداء البيئي والوظيفي لملابس الجينز
- اختلاف نسب الخلط (قطن / قنب) في كل من السداء واللحمة يؤثر على الأداء الوظيفي لملابس الجينز

منهجية البحث:

يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي .

حدود البحث

- تقتصر الدراسة التجريبية على عمل عدد خمس عينات من أقمشة الدنيم (الجينز) باختلاف نسب الخلط للخامات المستخدمة للسداء واللحمة (القطن - القنب - الاسبانديكس) وهي كالتالي:
- السداء : (١٠٠% قطن)، (٧٠% قطن : ٣٠% قنب)
- اللحمة: (٩٨% قطن : ٢% سبانديكس) ، (٤٨% قطن : ٢% سبانديكس : ٥٠% قنب) ، (٦٨% قطن : ٢% سبانديكس : ٣٠% قنب)
- تنفيذ ٣ منتجات ملبسية مختلفة لملابس الدنيم (الجينز) تتناسب مع الخواص الناتجة.

١- الدراسات النظرية Theoretical Framework

يعتبر **الدنيم** من قطع الملابس الأساسية والتي يصعب الاستغناء عنها، إذ يتوافر بتصاميم وألوان متعددة تناسب مع جميع الأعمار . ويتم إنتاج الدنيم باستخدام خيوط قطنية ١٠٠٪ وخيوط مخلوطة من القطن والبولي ستروغيرها والتي تم صبغها بواسطة صبغة الانديجو^(٧) وفي ضوء الوعي البيئي نحو استخدام الخامات النسيجية الصديقة للبيئة استعاد القنب الاهتمام مؤخرًا حيث حتى ثمانينيات القرن الماضي كان القنب محصولًا منسبًا ونشأ الاهتمام الحقيقي المتجدد بالقنب في التسعينيات عندما بحثت المشاريع الأولى في جدوى القنب كبديل مستدام للألياف من الناحية الزراعية و الإنتاجية العالية^(٥)

١-١ القنب الصناعي (Cannabis sativa) Industrial hemp

يشار إلى القنب المزروع لغير أغراض المخدرات بالقنب الصناعي والذي يجب ألا يحتوي على أعلى من [٠,٢٪] Δ^9 **رباعي هيدرو كانابينول** (Tetrahydrocannabinol) الذي يعرف اختصارًا بـ (THC) وهو الجزيئة الأكثر شهرة في نبات القنب الهندي و تمتلك خاصية المؤثر النفسي وذلك عندما تصل إلى ٥%^(٨٩) وتستخدم ألياف القنب في طائفة


واسعة من المنتجات مثل حبال السفن نظرا لعدم تعفنها بالماء وأقمشة الملابس وتستخدم في صناعة السجاد والمواد المركبة (composites) المستخدمة في صناعة السيارات^(١٠)

شكل المقطع العرضي لألياف القنب غير منتظم وغير ثابت خلال طوله^(١١) وقد يكون المقطع العرضي مستدير وأكثر تسطحا من الجوت^(١٢) وقد يكون مضلع (polygonal) ويحتوي اللحاء [شكل ١ (a)] على اللحاء الأولي ويتكون من حزمة من الألياف التي تمتد بطول جذع النبات بالكامل وتتكون من ٧٠-٧٤٪ سليولوز تقريباً ، ١٥-٢٠٪ هيميسليلوز ، ٣,٥-٥,٧٪ اللجنين ، ٠,٨٪ بكتين ، و ١,٢-٦,٢٪ شمع و اللحاء الثانوي الذي ينشأ من cambium . وتكون الألياف الأولية أطول وأدق وتستخدم في أغراض النسيج ، بينما تكون الألياف الثانوية أقصر وأكثر خشونة والتي يصعب معالجتها وتدويرها إلى خيوط متجانسة

تحتوي ألياف القنب على بنية متعددة الخلايا [الشكل ١ (b)] تبدو وكأنها مادة مركبة تحتوي على العديد من التجاويف (lumens) بجانب بعضها البعض.^(١٣)

شكل [١ (c)] (هيكل الألياف الأولية لألياف القنب). جدار الخلية للقنب متعدد الطبقات ويتكون مما يسمى جدار الخلية الأساسي (الطبقة الأولى التي تترسب أثناء نمو الخلية) والجدار الثانوي (S) ، والذي يتكون من ثلاث طبقات (S1-3) . يتم ربط الألياف الأولية معاً بواسطة اللجنين ويبلغ تركيز اللجنين بها حوالي ٩٠٪. من ناحية أخرى يكون الحد الأقصى لتركيز السليلوز في طبقة S2 حوالي ٥٠٪، S2 هي الطبقة الأكثر سمكاً ، وتتحكم في خصائص الألياف نظراً لارتفاع تركيز السليلوز بها^(١٤)

ارتفاع نبات القنب ، قطر الساق والسمات المورفولوجية الأخرى تعتمد على النمط الجيني (التنوع) والبيئة ، الظروف الزراعية (كثافة النبات ، الري ، وقت الحصاد ، إلخ) تلعب دوراً مهماً في مورفولوجيا النبات وإنتاجية الألياف وجودتها^(١٥) ألياف القنب عبارة عن بوليمرات قابلة للتحلل البيولوجي^(١٦) ولها العديد من المزايا الفريدة مثل التكلفة المنخفضة والكثافة المنخفضة حيث تتراوح ما بين (١,٤-١,٥ جم / سم^٣) ، أما الصلابة فتتراوح ما بين (١٢ - ٦٦ GPa)^(١٧) وقوة الشد تتراوح ما بين (٥٨٠-١١١٠ Mpa) والتي تعتمد على أبعاد الألياف وكمية القطن^(١٨) وتبلغ الاستطالة عند القطع ١,٦%^(١٩) وتمتع ألياف القنب بقدرة عالية على امتصاص الرطوبة حيث تصل إلى ١٢%^(٢٠)



شكل (١) التركيب البنائي لألياف القنب industrial Hemp Fibers

وتتميز ألياف القنب والمنسوجات المصنوعة منها بالعديد من المميزات منها على سبيل المثال - مقاومة درجة الحرارة العالية (التدهور الحراري لألياف القنب يبدأ فوق ١٥٠ درجة مئوية، تحلل الهيميسليلوز والبكتين عند حوالي ٢٦٠ درجة مئوية و السليلوز عند حوالي ٣٦٠ درجة مئوية)^(١٩)

- المظهر الأنيق وقوة التحمل^(٩)
- الأقمشة المصنوعة من القنب لا تسبب الحساسية ولا تسبب التهيج للجلد
- تزداد نعومة الأقمشة المصنوعة من القنب مع تقدم العمر ومع كل غسلة مثل الكتان والقطن^(١٠)
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- مضاد للبكتريا والتعفن^(١١)

١-٢ الإسبانديكس (Spandex)

أصبحت ألياف الإسبانديكس أو الليكرا (كما تم تسميتها من قبل دي بونت) والمعروفة أيضا باسم (الايلاستين) شائعة جدًا وظهرت كخيار وحيد لمحاكاة السلوك المطاطي ويمكن مزجها بسهولة مع ألياف أخرى مختلفة مثل القطن والصوف والحرير أو يمكن أيضًا مزجها مع بوليمر آخر من الألياف الصناعية مثل النايلون والبوليستر وما إلى ذلك، ويأتي السلوك المرن لهذا النوع من الخصائص المرنة بسبب الارتباط المقطعي الناعم والصلب داخل ألياف الإسبانديكس^(١٢).

كيميائيًا، الإسبانديكس عبارة عن جزيء خطي اصطناعي ذو سلسلة طويلة تحتوي على أجزاء صلبة ومرنة متناوبة مرتبطة بـ $[-NH-CO-O-]$ روابط يوريثان. الهيكل المرن من البوليمر المشترك من كتلة البولي يوريثان هو الذي يوفر المرونة للألياف، بينما يساهم جزء السلسلة الصلبة في قوة التفاعل الجزيئي للألياف مما يؤكد قوة الألياف^(١٣).

يتم إنتاج ألياف الإسبانديكس بطرق مختلفة منها الغزل الانصهاري، الغزل الجاف، الغزل الرطب. تشتمل كل هذه الطرق على الخطوة الأولية لتفاعل المونومرات لإنتاج بوليمر مسبق. بمجرد تشكيل البوليمر المسبق، فإنه يتفاعل بشكل أكبر بطرق مختلفة ويتم سحبها لصنع الألياف. يتم استخدام طريقة الغزل الجاف للمحلول لإنتاج أكثر من ٩٠٪ من ألياف الإسبانديكس في العالم^(١٤).

تتمتع ألياف الإسبانديكس بخصائص ميكانيكية وفيزيائية أفضل من الألياف المطاطية كالكتافة الخطية والصباغة والمتانة حيث تتراوح متانه الإسبانديكس حوالي (٥ : ٩,٥ cN/tex) بينما تبلغ متانة المطاط الطبيعي (٢,٢ cN/tex)، وتتراوح نسبة الرطوبة للإسبانديكس (١ : ١٣٪)، استطالة القطع لألياف الإسبانديكس تتراوح ما بين ٤٥٠٪ - ٧٠٠٪ اعتمادًا على سمك ونوع ألياف الإسبانديكس^(١٥).

الطرق المتبعة في إنتاج خيوط الإسبانديكس:

يوجد عدة طرق لإنتاج خيوط الإسبانديكس

- خيوط عارية مطاطة Bare Yarns
- خيوط مكسية covered
- Core Spun Yarns
- simple or cross
- stitch covering
- covering
- تكسية بالمشعيرات على ماكينات الغزل
- تكسية بخيوط النسيج على ماكينات الزوى
- تكسية بخيوط النسيج على ماكينات الراشيل

٢-التجارب العملية experimental work

- تقوم الدراسة على إنتاج ٥ عينات من أقمشة الجينز باختلاف الخامات المستخدمة في كل من السداء واللحمة وينسب مختلفة موضعا بالجدول (١) باستخدام التركيب النسجي مبرد ١/٣ (z) بمواصفات مختلفة قيد الدراسة والتطبيق.
- وكان الهدف إنتاج ٣ منتج ملبسي مختلف (ملابس حريمي جينز). وفقاً للخواص الناتجة بالنسبة لخواص الراحة.
- جدول (١) مواصفة العينات المنتجة محل الدراسة

الخامة / نسب الخلط		العينات
اللحمة	السداء	
٩٨%قطن : ٢%سباندكس	١٠٠%قطن	عينة (١)
٤٨%قطن : ٢%سباندكس : ٥٠%قنب	١٠٠%قطن	عينة (٢)
٩٨%قطن : ٢%سباندكس	٧٠%قطن : ٣٠%قنب	عينة (٣)
٦٨%قطن : ٢%سباندكس : ٣٠%قنب	٧٠%قطن : ٣٠%قنب	عينة (٤)
٤٨%قطن : ٢%سباندكس : ٥٠%قنب	٧٠%قطن : ٣٠%قنب	عينة (٥)

- مما ينتج عنه ٥ عينات بمواصفات مختلفة قيد الدراسة والتطبيق .
- وتنفيذ ٣ منتج ملبسي مختلف (ملابس حريمي جينز).
- وتمت عملية التجهيز والتحضير للعينات الجينز محل الدراسة باستخدام SOFTNER كما هو موضح بالجدول التالي
- جدول (٢) النسب المستخدمة في عملية التجهيز

SOFTNER	GR/LT
ADALIN DE	٥٠
BELSOFT 200	٢٥

- الماكينة المستخدمة في إنتاج العينات محل الدراسة :
- جدول (٣) مواصفة الماكينة المستخدمة :

اسم الماكينة/ موديل الماكينة	Picanol 2011
عرض القماش بالمشط:	٢٠٤ سم
مشط النسيج المستخدم:	مشط (٥٦) ٥,٦ باب /سم
التطريح	٤فتلة /باب

نمر الخيوط والعدة المستخدمة في إنتاج العينات محل الدراسة
جدول (٤) نمر الخيوط والعدة المستخدمة في إنتاج العينات محل الدراسة

١ / ٨ قطن	السداء	1- نمر الخيوط المستخدمة
١ / ١٢ قطن الاسبانديكس : ٤٤ ديتكس	اللحمة	
٢٢,٥ فتلة /سم	السداء	2- العدة المستخدمة
١٧,٥ لحمة /سم	اللحمة	

وقد تم إنتاج خيط قطن / اسبانديكس / قنب المستخدم كلحمت في إنتاج العينات محل الدراسة عن طريق خلط ألياف القنب مع القطن في مرحلة السحب ثم تغليفهم لخيط الليكرا على ماكينة الغزل (Core Spun Yarns)

٣-الاختبارات المعملية التي تمت على العينات المنتجة :
جدول(٥) الاختبارات المعملية التي تمت على العينات محل الدراسة

المواصفة القياسية	الاختبار
ASTM D5035	اختبار قوة الشد في اتجاهي السداء واللحمة (N)
ASTM, D1424	قوة التمزق في اتجاهي السداء واللحمة (جم)
ASTM, D4032	صلابة القماش (كيلوجرام)
ASTM D3776	اختبار الوزن جم / م ^٢
ASTM D3107	النمو growth
ASTM, D737- 97	اختبار نفاذ الأقمشة للهواء (cm ³ /cm ² .sec)
AATCC22-2005	اختبار امتصاص الماء (degree)

تمت الاختبارات في الظروف القياسية بمعامل المركز القومي للبحوث قسم هندسة الغزل والنسيج والتريكو حيث الظروف البيئية للاختبار جو الغرفة .

٤- النتائج والمناقشة Results and Dissection

جدول (٦) نتائج الاختبارات التي تمت على الأقمشة المنتجة موضوع البحث

Spray test (wetability) (degree)	Air permeability (cm ³ /cm ² .sec)	Growth	Fabric Weight (Gr/M ²)	Stiffness (الصلابة) (كجم)	Tear (قوة التمزق) (جم)		Tensile strength (قوة الشد) (N)		Samples (العينات)	
					اللحمة	السداء	اللحمة	السداء	اللحمة	السداء
70	3.7	5	479	0.79	4057	5525	341.27	1159.2	عينة (١)	
									٪٩٨ قطن: ٪٢ سيانديس	٪١٠٠ قطن
70	4.7	4.5	462	0.91	4564	5569	486.4	1243	عينة (٢)	
									٪٤٨ قطن: ٪٢ سيانديس: ٪٥٠ قنب	٪١٠٠ قطن
70	4	4.9	470	0.85	4057	5571	379	1296.7	عينة (٣)	
									٪٩٨ قطن: ٪٢ سيانديس	٪٧٠ قطن : ٪٣٠ قنب
70	6	4.5	458	0.89	4570	5770	522.2	1353.8	عينة (٤)	
									٪٦٨ قطن: ٪٢ سيانديس: ٪٣٠ قنب	٪٧٠ قطن : ٪٣٠ قنب
70	7.5	4	450	0.95	4779	5815	584.8	1424.5	عينة (٥)	
									٪٤٨ قطن: ٪٢ سيانديس: ٪٥٠ قنب	٪٧٠ قطن : ٪٣٠ قنب

التحليل الاحصائي

٤-١ تأثير متغيرات البحث على خاصية قوة الشد في اتجاه السداء واللحمة

بفرض وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الخمس "عينة ١" ، "عينة ٢" ، "عينة ٣" ، "عينة ٤" ، "عينة ٥" في

اختبار قوة الشد (Tensile strength) اتجاه السداء واللحمة

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار Tensile strength

اتجاه السداء واللحمة ، والجداول التالية توضح ذلك :

جدول (٧) تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار قوة الشد Tensile strength في اتجاه السداء

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	Tensile strength في اتجاه السداء
٠,٠١ دال	٥٧,٩٨٩	٤	٢٥٩١١,٠٢٨	١٠٣٦٤٤,١١١	بين المجموعات
		١٠	٤٤٦٨,٨٢٩	٤٤٦٨,٢٨٧	داخل المجموعات
		١٤		١٠٨١١٢,٣٩٨	المجموع

يتضح من جدول (٧) إن قيمة (ف) كانت (٥٧,٩٨٩) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على


وجود فروق بين درجات العينات الخمس "عينة ١" ، "عينة ٢" ، "عينة ٣" ، "عينة ٤" ، "عينة ٥" في اختبار قوة الشد

Tensile strength في اتجاه السداء ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي

يوضح ذلك :

جدول (٨) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

عينة "٥"	عينة "٤"	عينة "٣"	عينة "٢"	عينة "١"	Tensile strength في اتجاه السداء	
= م ١٤٢٤,٥	= م ١٣٥٣,٨	= م ١٢٩٦,٧	= م ١٢٤٣	= م ١١٥٩,٢		
				-	السداء ١٠٠% قطن	عينة "١"
					اللحمة ٩٨% قطن : ٢% سياندكس	
			-	**٨٣,٨	السداء ١٠٠% قطن	عينة "٢"
					اللحمة ٤٨% قطن : ٢% سياندكس : ٥٠% قنب	
		-	**٥٣,٧	**١٣٧,٥	السداء ٧٠% قطن : ٣٠% قنب	عينة "٣"
					اللحمة ٩٨% قطن : ٢% سياندكس	
	-	**٥٧,١	**١١٠,٨	**١٩٤,٦	السداء ٧٠% قطن : ٣٠% قنب	عينة "٤"
					اللحمة ٦٨% قطن : ٢% سياندكس : ٣٠% قنب	
-	**٧٠,٧	**١٢٧,٨	**١٨١,٥	**٢٦٥,٣	السداء ٧٠% قطن : ٣٠% قنب	عينة "٥"
					اللحمة ٤٨% قطن : ٢% سياندكس : ٥٠% قنب	



شكل (٢) يوضح متوسط درجات العينات الخمس في اختبار Tensile strength في اتجاه السداء

يتضح من جدول (٨) والشكل (٢) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٥" في اختبار Tensile strength اتجاه السداء وكلا من "عينة ٤" ، عينة "٣" ، عينة "٢" ، عينة "١" لصالح عينة "٥" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .

2- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٤" وكلا من "عينة ٣"، "عينة ٢"، "عينة ١" لصالح عينة "٤" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .

3- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٣" وكلا من "عينة ٢"، "عينة ١" لصالح عينة "٣" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .

4- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٢" وعينة "١" لصالح عينة "٢" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .

جدول (٩) تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار قوة الشد **Tensile strength** في اتجاه اللحمة

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	Tensile strength اتجاه اللحمة
٠,٠١ دال	٦٠,٠٨٩	٤	٢٦١٠١,٥٥٥	١٠٤٤٠٦,٢١٨	بين المجموعات
		١٠	٤٣٤,٣٨٣	٤٣٤٣,٨٣٢	داخل المجموعات
		١٤		١٠٨٧٥٠,٥٥٠	المجموع


يتضح من جدول (٩) أن قيمة (ف) كانت (٦٠,٠٨٩) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات العينات الخمس "عينة ١" ، "عينة ٢" ، "عينة ٣" ، "عينة ٤" ، "عينة ٥" في اختبار قوة الشد

Tensile strength

اتجاه اللحمة ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

عينة "٥"	عينة "٤"	عينة "٣"	عينة "٢"	عينة "١"	Tensile strength في اتجاه اللحمة	
= م ٥٨٤,٨	= م ٥٢٢,٢	= م ٣٧٩	= م ٤٨٦,٤	= م ٣٤١,٢٧		
				-	١٠٠% قطن	السداء
					٩٨% قطن : ٢% سبانديكس	اللحمة
				**١٤٥,١٣	١٠٠% قطن	السداء
					٤٨% قطن : ٢% سبانديكس : ٥٠% قنب	اللحمة
			**١٠٧,٤	**٣٧,٧٣	٧٠% قطن : ٣٠% قنب	السداء
					٩٨% قطن : ٢% سبانديكس	اللحمة
		**١٤٣,٢	**٣٥,٨	**١٨٠,٩٣	٧٠% قطن : ٣٠% قنب	السداء
					٦٨% قطن : ٢% سبانديكس : ٣٠% قنب	اللحمة
	**٦٢,٦	**٢٠٥,٨	**٩٨,٤	**٢٤٣,٥٣	٧٠% قطن : ٣٠% قنب	السداء
					٤٨% قطن : ٢% سبانديكس : ٥٠% قنب	اللحمة



شكل (٣) يوضح متوسط درجات العينات الخمس في اختبار Tensile strength في اتجاه اللحمية

يتضح من جدول (١٠) والشكل (٣) الآتي :

- 1- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٥" في اختبار Tensile strength اتجاه اللحمية وكلا من "عينة ٤"، "عينة ٢"، "عينة ٣"، "عينة ١" لصالح عينة "٥" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 2- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٤" وكلا من "عينة ٢"، "عينة ٣"، "عينة ١" لصالح عينة "٤" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 3- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٢" وكلا من "عينة ٣"، "عينة ١" لصالح عينة "٢" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 4- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٣" وعينة "١" لصالح عينة "٣" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .

نلاحظ مما سبق أنه عندما تزيد نسبة خلط القنب مع القطن تزداد قوه الشد للقماش في كلا من اتجاه السداء واللحمية ويرجع ذلك الى زيادة قوة الشد لخامة القنب والتي تتراوح ما بين (٥٨٠-١١١٠ Mpa) والتي تعتمد على أبعاد الألياف ومتوسط أعلى من القطن وهي صفة جيدة في ملابس الدنيم(الجينز).

٤-٢ تأثير متغيرات البحث على اختبار قوة التمزق في اتجاه السداء واللحمية

توجد فروق دالة إحصائية بين العينات الخمس "عينة ١"، "عينة ٢"، "عينة ٣"، "عينة ٤"، "عينة ٥" في اختبار قوة التمزق (Tear) في اتجاه السداء واللحمية

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار قوة التمزق ((Tear في اتجاه السداء واللحمية اتجاه السداء واللحمية، والجدول التالية توضح ذلك :


جدول (١١) تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار قوة التمزق (Tear) في اتجاه السداء

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	Tear في اتجاه السداء
٠,٠١ دال	٦٤,٦٦٤	٤	٥٣٣,٠٠٣	٢١٣٢,٠١١	بين المجموعات
		١٠	٨,٢٤٣	٨٢,٤٢٧	داخل المجموعات
		١٤		٢٢١٤,٤٣٨	المجموع

يتضح من جدول (١١) إن قيمة (ف) كانت (٦٤,٦٦٤) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات العينات الخمس "عينة ١"، "عينة ٢"، "عينة ٣"، "عينة ٤"، "عينة ٥" في اختبار قوة التمزق (Tear) في اتجاه السداء ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

عينة "٥"	عينة "٤"	عينة "٣"	عينة "٢"	عينة "١"	Tear اتجاه السداء	
= م ٥٨١٥	= م ٥٧٧٠	= م ٥٥٧١	= م ٥٥٦٩	= م ٥٥٢٥		
				-	السداء اللحمة	عينة "١"
					١٠٠% قطن ٩٨% قطن : ٢% سبانديكس	
			-	**٤٤	السداء اللحمة	عينة "٢"
					١٠٠% قطن ٤٨% قطن : ٢% سبانديكس : ٥٠% قنب	
		-	٢	**٤٦	السداء اللحمة	عينة "٣"
					٧٠% قطن : ٣٠% قنب ٩٨% قطن ٢% سبانديكس	
	-	**١٩٩	**٢٠١	**٢٤٥	السداء اللحمة	عينة "٤"
					٧٠% قطن : ٣٠% قنب ٦٨% قطن : ٢% سبانديكس : ٣٠% قنب	
-	**٤٥	**٢٤٤	**٢٤٦	**٢٩٠	السداء اللحمة	عينة "٥"
					٧٠% قطن : ٣٠% قنب ٤٨% قطن : ٢% سبانديكس : ٥% قنب	



شكل (٤) يوضح متوسط درجات العينات الخمسة اختبار قوة التمزق (Tear) في اتجاه السداء

يتضح من جدول (١٢) والشكل (٤) الآتي :

- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٥" في اختبار قوة التمزق (Tear) في اتجاه السداء وكلا من "عينة ٤" ، عينة "٣" ، عينة "٢" ، عينة "١" لصالح عينة "٥" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .

- 2- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٤" وكلا من "عينة ٣"، "عينة ٢"، "عينة ١" لصالح عينة "٤" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 3- عدم وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٣" وعينة "٢" .
- 4- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٣" وعينة "١" لصالح عينة "٣" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 5- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٢" وعينة "١" لصالح عينة "٢" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .


جدول (١٣) تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخسفي اختبار قوة التمزق (Tear strength) في اتجاه اللحمية

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	Tear اتجاه اللحمية
٠,٠١ دال	٥٢,٣٥٨	٤	٦٠٨,٩٨٠	٢٤٣٥,٩٢١	بين المجموعات
		١٠	١١,٦٣١	١١٦,٣١١	داخل المجموعات
		١٤		٢٥٥٢,٢٣٢	المجموع

يتضح من جدول (١٣) إن قيمة (ف) كانت (٥٢,٣٥٨) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات العينات الخمس "عينة ١" ، "عينة ٢" ، "عينة ٣" ، "عينة ٤" ، "عينة ٥" في اختبار قوة التمزق (Tear) في اتجاه اللحمية ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٤) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

عينة "٥"	عينة "٤"	عينة "٣"	عينة "٢"	عينة "١"	Tear اتجاه اللحمية	
م = ٤٧٧٩	م = ٤٥٧٠	م = ٤٠٥٨	م = ٤٥٦٤	م = ٤٠٥٧		
				-	السداء	عينة "١"
					اللحمية	
				**٥,٧	السداء	عينة "٢"
					اللحمية	
			**٥,٦	١	السداء	عينة "٣"
					اللحمية	
		**٥١٢	*٦	**٥١٣	السداء	عينة "٤"
					اللحمية	
	**٢,٩	**٧٢١	**٢١٥	**٧٢٢	السداء	عينة "٥"
					اللحمية	



شكل (٥) يوضح متوسط درجات العينات الخمس في اختبار قوة التمزق (tear strength) في اتجاه اللحمة

يتضح من جدول (١٤) والشكل (٥) الآتي :

- 1- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٥" في اختبار قوة التمزق (Tear strength) في اتجاه اللحمة وكلا من "عينة "٤"، "عينة "٣"، "عينة "١" لصالح عينة "٥" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 2- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٤" وكلا من "عينة "٣"، "عينة "١" لصالح عينة "٤" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 3- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٤" وعينة "٢" لصالح عينة "٤" عند مستوى دلالة (٠,٠٥) .
- 4- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٢" وكلا من "عينة "٣"، "عينة "١" لصالح عينة "٢" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 5- عدم وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٣" وعينة "١" .

يتضح مما سبق أنه بزيادة نسب خلط القنب مع القطن في كل من اتجاه السداء واللحمة تزداد قوة التمزق حيث حققت العينة رقم (٥) بنسب خلط (٧٠% قطن : ٣٠% قنب في السداء // ٤٨% قطن : ٢% سباندكس : ٥٠% قنب في اللحمة) أعلى قوة تمزق ، مما يضيف إلى خصائصها الجيدة وملائمة الأداء الوظيفي لملابس الدنيم (الجينز) يليها العينة رقم (٤) بنسب خلط (٧٠% قطن : ٣٠% قنب في السداء // ٧٠% قطن : ٢% سباندكس : ٣٠% قنب) وقد يعزى هذا إلى زيادة قوة الشد لألياف القنب والذي بدوره أدى إلى قوة الخيوط حيث أنه بزيادة قوة الخيوط فإن الخيوط المتجمعة معا في منطقة التمزق تدعم الحمل العالى مما أدى إلى زيادة قوة التمزق وهذا يعنى أنه بزيادة قوة الخيوط يزداد قوة التمزق للقماش في حالة ثبات التركيب النسجي ونمرة الخيط

٤-٣ تأثير متغيرات البحث على خاصية الصلابة للقماش

بفرض وجود فروق دالة إحصائية بين العينات الخمس "عينة "١"، "عينة "٢"، "عينة "٣"، "عينة "٤"، "عينة "٥" في اختبار

الصلابة (Stiffness)

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار Stiffness ، والجدول التالي توضح ذلك :


جدول (١٥) تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار Stiffness

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	Stiffness
٠,٠١ دال	١٠,٣٣٤	٤	١٠١٠,٧٣٦	٤٠٤٢,٩٤٢	بين المجموعات
		١٠	٩٧,٨١٠	٩٧٨,٠٩٥	داخل المجموعات
		١٤		٥٠٢١,٠٣٧	المجموع

يتضح من جدول (١٥) إن قيمة (ف) كانت (١٠,٣٣٤) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات العينات الخمس "عينة ١" ، "عينة ٢" ، "عينة ٣" ، "عينة ٤" ، "عينة ٥" في اختبار Stiffness ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

عينة "٥"	عينة "٤"	عينة "٣"	عينة "٢"	عينة "١"	Stiffness		
٠,٩٥ = م	٠,٨٩ = م	٠,٨٥ = م	٠,٩١ = م	٠,٧٩ = م			
				-	١٠٠% قطن	السداء	عينة "١"
					٩٨% قطن : ٢% سبانديكس	اللحمة	
			-	**٠,١٢	١٠٠% قطن	السداء	عينة "٢"
					٤٨% قطن : ٢% سبانديكس : ٥٠% قنب	اللحمة	
		-	**٠,٠٦	**٠,٠٦	٧٠% قطن : ٣٠% قنب	السداء	عينة "٣"
					٩٨% قطن : ٢% سبانديكس	اللحمة	
	-	*٠,٠٤	٠,٠٢	**٠,٠١	٧٠% قطن : ٣٠% قنب	السداء	عينة "٤"
					٦٨% قطن : ٢% سبانديكس : ٣٠% قنب	اللحمة	
-	**٠,٠٦	**٠,٠١	*٠,٠٤	**٠,١٦	٧٠% قطن : ٣٠% قنب	السداء	عينة "٥"
					٤٨% قطن : ٢% سبانديكس : ٥% قنب	اللحمة	



شكل (٦) يوضح متوسط درجات العينات الخمسة في اختبار Stiffness

يتضح من جدول (١٦) والشكل (٦) الآتي :

- 1- وجود فروق دالة إحصائية بين عينه "٥" في اختبار Stiffness وكلا من "عينه" "٤" ، "عينه" "٣" ، عينه "١" لصالح عينه "٥" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 2- وجود فروق دالة إحصائية بين عينه "٥" وعينه "٢" لصالح عينه "٥" عند مستوى دلالة (٠,٠٥) .
- 3- وجود فروق دالة إحصائية بين عينه "٢" وكلا من "عينه" "٣" ، عينه "١" لصالح عينه "٢" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 4- وجود فروق دالة إحصائية بين عينه "٤" وعينه "٣" لصالح عينه "٤" عند مستوى دلالة (٠,٠٥) .
- 5- وجود فروق دالة إحصائية بين عينه "٤" وعينه "١" لصالح عينه "٤" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 6- وجود فروق دالة إحصائية بين عينه "٣" وعينه "١" لصالح عينه "٣" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .

يتضح مما سبق أن بزيادة نسبة خلط القنب مع القطن تزداد صلابة القماش وهي صفة سلبية لملايس الدنيم (الجينز) حيث حققت العينة رقم (٥) بنسب خلط (٧٠% قطن : ٣٠% قنب في السداء // ٤٨% قطن : ٢% سباندكس : ٥٠% قنب في اللحمية) أعلى صلابة في حين حققت العينة رقم (١) أقل صلابة بنسب خلط (١٠٠% قطن في السداء // ٩٨% قطن : ٢% سباندكس في اللحمية) وقد يعزى هذا إلى خشونة ألياف القنب ذات القطر الأعلى الذي يتراوح ما بين (١٧:٢٣ ميكرومتر^(١٨)) بينما يتراوح قطر ألياف القطن (٨:٢٠ Mμ)^(٢٦) وهذا بدوره أدى إلى زيادة الصلابة .

٤-٤ تأثير متغيرات البحث على اختبار الوزن (جم/م^٢)

بفرض وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الخمس "عينة ١" ، "عينة ٢" ، "عينة ٣" ، "عينة ٤" ، "عينة ٥" في اختبار

الوزن (Fabric Weight)

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار الوزن Fabric Weight ، والجدول التالي توضح ذلك :

جدول (١٧) تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار الوزن Fabric Weight

Fabric Weight	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	١١٨٨,٢٦٧	٢٩٧,٠٦٧	٤	٤٣,٢٦٢	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٦٨,٦٦٧	٦,٨٦٧	١٠		
المجموع	١٢٥٦,٩٣٤		١٤		


يتضح من جدول (١٧) إن قيمة (ف) كانت (٤٣,٢٦٢) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على

وجود فروق بين درجات العينات الخمس "عينة ١" ، "عينة ٢" ، "عينة ٣" ، "عينة ٤" ، "عينة ٥" في اختبار Fabric

Weight ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٨) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

Fabric Weight					عينة "٥"	عينة "٤"	عينة "٣"	عينة "٢"	عينة "١"
٤٥٠ = م	٤٥٨ = م	٤٧٠ = م	٤٦٢ = م	٤٧٩ = م	-	-	-	-	-
					عينة "١"	عينة "٢"	عينة "٣"	عينة "٤"	عينة "٥"
					السداء	السداء	السداء	السداء	السداء
					اللحمة	اللحمة	اللحمة	اللحمة	اللحمة
					١٠٠% قطن	٩٨% قطن : ٢%	١٠٠% قطن	٤٨% قطن :	٧٠% قطن : ٣٠% قنب
					سبانديكس	سبانديكس : ٥٠% قنب	-	٢% سبانديكس : ٣٠% قنب	٩٨% قطن
					**١٧	**١٢	**٨	**٩	**٢١
					عينة "٢"	عينة "٣"	عينة "٤"	عينة "٥"	عينة "٥"
					السداء	السداء	السداء	السداء	السداء
					اللحمة	اللحمة	اللحمة	اللحمة	اللحمة
					٧٠% قطن : ٣٠% قنب	٦٨% قطن : ٢%	٧٠% قطن : ٣٠% قنب	٤٨% قطن : ٢%	٥٠% قنب
					سبانديكس : ٣٠% قنب	٣٠% قنب	٣٠% قنب	٣٠% قنب	٥٠% قنب
					**٩	**١٢	**٨	**٢١	**٢٩
					عينة "٣"	عينة "٤"	عينة "٥"	عينة "٥"	عينة "٥"
					السداء	السداء	السداء	السداء	السداء
					اللحمة	اللحمة	اللحمة	اللحمة	اللحمة
					٧٠% قطن : ٣٠% قنب	٤٨% قطن : ٢%	٧٠% قطن : ٣٠% قنب	٤٨% قطن : ٢%	٥٠% قنب
					سبانديكس : ٣٠% قنب	٣٠% قنب	٣٠% قنب	٣٠% قنب	٥٠% قنب
					**٩	**١٢	**٨	**٢١	**٢٩



شكل (٧) يوضح متوسط درجات العينات الخمسة اختبار Fabric Weight

يتضح من جدول (١٨) والشكل (٧) الآتي :

- 1- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "١" في اختبار Fabric Weight وكلا من "عينة ٣"، "عينة ٢"، "عينة ٤" ، عينة "٥" لصالح عينة "١" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 2- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٣" وكلا من "عينة ٢"، "عينة ٤" ، عينة "٥" لصالح عينة "٣" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 3- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٢" وكلا من "عينة ٤" ، عينة "٥" لصالح عينة "٢" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 4- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٤" وعينة "٥" لصالح عينة "٤" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .

يتضح مما سبق أن بزيادة نسبة خلط القنب مع القطن يقل وزن القماش حيث حققت العينة رقم (٥) بنسب خلط (٧٠%) قطن : ٣٠% قنب في السداء // ٨٤% قطن : ٢% سبانديكس : ٥٠% قنب في اللحمة) أقل وزن وهي صفة إيجابية لخواص ملابس الدنيم (الجينز). وقد يعزى هذا الى :

- الكثافة النوعية للألياف تعرف بأنها كتلة وحدة الحجم ويعبر عنها بالجرام لكل سنتيمتر مكعب. (جم / سم^٣) ، لذلك هناك علاقة مباشرة بين كثافة النوعية للمواد ووزن النسيج. ويعتبر القنب ذو كثافة نوعية منخفضة (١,٤-١,٥ جم / سم^٣) بالمقارنة بالكثافة النوعية للقطن (١,٥-١,٦ جم / سم^٣)^(٢٧)

٤-٥ تأثير متغيرات البحث على اختبار النمو

بفرض وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الخمس "عينة ١"، "عينة ٢"، "عينة ٣"، "عينة ٤"، "عينة ٥" في اختبار

Growth

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار Growth ، والجدول التالي توضح ذلك :


جدول (١٩) تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار Growth

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	Growth
٠,٠١ دال	٢٠,٥٠٠	٤	٠,٣٦٩	١,٤٧٦	بين المجموعات
		١٠	٠,٠١٨	٠,١٨٠	داخل المجموعات
		١٤		١,٦٥٦	المجموع

يتضح من جدول (١٩) إن قيمة (ف) كانت (٢٠,٥٠٠) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات العينات الخمس "عينة ١"، "عينة ٢"، "عينة ٣"، "عينة ٤"، "عينة ٥" في اختبار Growth ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٢٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

عينة "٥"	عينة "٤"	عينة "٣"	عينة "٢"	عينة "١"	Growth	
م = ٤	م = ٤,٦	م = ٤,٩	م = ٤,٥	م = ٥		
				-	السداء	عينة "١"
					الحممة	
				**٠,٥	السداء	عينة "٢"
					الحممة	
			*٠,٤	٠,١	السداء	عينة "٣"
					الحممة	
		*٠,٣	٠,١	*٠,٤	السداء	عينة "٤"
					الحممة	
	**٠,٦	**٠,٩	**٠,٥	**١	السداء	عينة "٥"
					الحممة	



شكل (٨) يوضح متوسط درجات العينات الخمسة اختبار Growth

يتضح من جدول (٢٠) والشكل (٨) الآتي :

- 1- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "١" في اختبار Growth وكلا من "عينة ٢"، "عينة ٥" لصالح عينة "١" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 2- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "١" وعينة "٤" لصالح عينة "١" عند مستوى دلالة (٠,٠٥) .
- 3- عدم وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "١" وعينة "٣" .
- 4- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٣" وكلا من "عينة ٤"، "عينة ٢" لصالح عينة "٣" عند مستوى دلالة (٠,٠٥) .
- 5- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٣" وعينة "٥" لصالح عينة "٣" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 6- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٤" وعينة "٥" لصالح عينة "٤" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
- 7- عدم وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٤" وعينة "٢" .
- 8- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٢" وعينة "٥" لصالح عينة "٢" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .

يتضح مما سبق أن جميع العينات جاءت في الحدود المسموح بها حيث أن متوسط النسب المقبولة في خاصية النمو لملايس الدنيم (الجينز) تتراوح ما بين ٣-٦%، ويرجع ذلك إلى إضافة نسبة ٢% من خامة الإسبانددكس.

٤-٦ تأثير متغيرات البحث على اختبار امتصاص الماء (degree) Spray test (wettability)

توجد فروق دالة إحصائية بين العينات الخمس "عينة ١"، "عينة ٢"، "عينة ٣"، "عينة ٤"، "عينة ٥" في اختبار

امتصاص الماء (degree) Spray test (wettability)

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار امتصاص الماء Spray

test (wettability) ، والجدول التالية توضح ذلك :

جدول (٢١) تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمسة اختبار Spray test (wettability)

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	Spray test (wettability)
٠,٧٠٤ غير دال	٠,٥٥٠	٤	٠,١١١	٠,٤٤٤	بين المجموعات
		١٠	٠,٢٠٢	٢,٠٢٠	داخل المجموعات
		١٤		٢,٤٦٤	المجموع

يتضح من جدول (٢١) إن قيمة (ف) كانت (٠,٥٥٠) وهي قيمة غير دالة إحصائياً ، مما يدل على عدم وجود فروق بين درجات العينات الخمس "عينة ١" ، "عينة ٢" ، "عينة ٣" ، "عينة ٤" ، "عينة ٥" في اختبار امتصاص الماء **Spray test (wettability)** . حيث جاءت النتائج بقيمة ٧٠ لجميع العينات الخمس

٧-٤ تأثير متغيرات البحث على اختبار نفاذية الهواء (cm³/cm².sec)

بفرض وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الخمس "عينة ١" ، "عينة ٢" ، "عينة ٣" ، "عينة ٤" ، "عينة ٥" في اختبار

نفاذية الهواء Air permeability

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار نفاذية الهواء **Air**

permeability ، والجدول التالي توضح ذلك :

جدول (٢٢) تحليل التباين لمتوسط درجات العينات الخمس في اختبار نفاذية الهواء **Air permeability**


الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	Air permeability
٠,٠١ دال	٣٤,٦٢٩	٤	٦,٤٤١	٢٥,٧٦٤	بين المجموعات
		١٠	٠,١٨٦	١,٨٦٠	داخل المجموعات
		١٤		٢٧,٦٢٤	المجموع

يتضح من جدول (٢٢) إن قيمة (ف) كانت (٣٤,٦٢٩) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات العينات الخمس "عينة ١" ، "عينة ٢" ، "عينة ٣" ، "عينة ٤" ، "عينة ٥" في اختبار نفاذية الهواء **Air permeability** ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة

والجدول التالي يوضح ذلك **جدول (٢٣) اختبار LSD للمقارنات المتعددة**

عينة "٥"	عينة "٤"	عينة "٣"	عينة "٢"	عينة "١"	Air permeability		
٧,٥ = م	٦ = م	٤ = م	٤,٧ = م	٣,٧ = م			
				-	١٠٠% قطن	السداء	عينة "١"
					٩٨% قطن : ٢% سبانديكس	اللحمة	
				*١	١٠٠% قطن	السداء	عينة "٢"
					٤٨% قطن : ٢% سبانديكس : ٥٠% قنب	اللحمة	
				٠,٣	٧٠% قطن : ٣٠% قنب	السداء	عينة "٣"
				*٠,٧	٩٨% قطن : ٢% سبانديكس	اللحمة	
				**٢,٣	٦٨% قطن : ٣٠% قنب	السداء	
		**٢	**١,٣	**٢,٣			

					اللحمة	عينة "٤"
					اللحمة	عينة "٥"
					السداء	عينة "٤"
					السداء	عينة "٥"
					اللحمة	عينة "٤"
					اللحمة	عينة "٥"



شكل (٩) يوضح متوسط درجات العينات الخمس في اختبار نفاذة الهواء Air permeability

يتضح من جدول (٢٤) والشكل (٩) الآتي :

- وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٥" في اختبار Air permeability وكلا من "عينة ٤"، "عينة ٢"، "عينة ٣"، "عينة ١" لصالح عينة "٥" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
 - وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٤" وكلا من "عينة ٢"، "عينة ٣"، "عينة ١" لصالح عينة "٤" عند مستوى دلالة (٠,٠١) .
 - وجود فروق دالة إحصائية بين عينة "٢" وكلا من "عينة ٣"، "عينة ١" لصالح عينة "٢" عند مستوى دلالة (٠,٠٥) .
- يتضح مما سبق أنه بزيادة نسبة خلط القنب مع القطن تزداد قدرة القماش على نفاذية الهواء ويرجع ذلك إلى طبيعة المقطع العرضي الغير منتظمة لألياف القنب والذي يحتوي على بنية متعددة الخلايا تبدو وكأنها مادة مركبة تحتوي على العديد من التجاويف (lumens) بجانب بعضها البعض مما يجعل قابليتها لنفاذية الهواء أعلى.

٥-تنفيذ الملابس

تم تنفيذ ٣ منتجات ملابس مختلفة لملايس الدنيم (الجينز) وفقاً للخواص :
 في ضوء مواصفات وخواص الأقمشة المنتجة تم اختيار العينة رقم (٥) بنسب خلط (٧٠% قطن : ٣٠% قنب في السداء // ٤٨% قطن : ٥٢% سباندكس : ٥٠% قنب في اللحمة)، وذلك لأفضليتها عن باقي العينات تحت الدراسة من حيث خواص (الوزن-قوة الشد-التمزق- الإستطالة-نفاذية الهواء-إمتصاص الماء ومعدل النمو الجيد) حيث تم إقتراح مجموعة من تصميمات ملابس الجينز الحریمی (٣تصميم حریمی متنوع) التي تبرز خواص العينة حيث تم توظيفها في منتجات تناسب خصائصها ، من إقتراح المصمم.

٥-١ توصيف التصميم رقم (١):

التصميم عبارة عن جمبسوت (المفهوم العام للكلمة، أي تصميم يتصل فيه السروال بالبلوزة هو تصميم جمبسوت): وهو عبارة عن بلوزة جينز بأكمام بومييه من خط الكتف، وسوستة طويلة من الخلف، متصلة بسروال عند منطقة الخصر.



شكل (١٢) يوضح التصميم ١

٥-٢ توصيف التصميم رقم (٢):

التصميم عبارة عن سروال (بنطالون) واسع بكمر أستك من منطقة الخصر، ومتصل بجزء من خطى حياكة الجنب للسروال (جيبية بمقاس الثمن) لكلا الجهتين.



شكل (١٣) يوضح التصميم ٢

٣-٥ توصيف التصميم رقم (٣):

التصميم عبارة عن فستان قصير عند الركبة متصل بأكمام وله كسرات تبدأ من منطقة الخصر ، وياقة كول شال ، الفستان مفتوح من الأمام ويتم غلقة بزرار ضغط (كبسونه)



شكل (١٤) يوضح التصميم ٣

الخلاصة conclusion

1-زيادة نسبة خلط القنب مع القطن تزداد قوه الشد للقماش فى كل من اتجاه السداء واللحمة ويرجع ذلك الى زيادة قوة الشد لخامة القنب والتي تتراوح ما بين (٥٨٠-١١١٠ Mpa) والتي تعتمد على أبعاد الألياف وكمتوسط أعلى من القطن وهى صفة جيدة في ملابس الدنيم(الجينز).

2-زيادة نسب خلط القنب مع القطن فى كل من اتجاه السداء واللحمة تزداد قوة التمزق وقد يعزى هذا إلى زيادة قوة الشد لألياف القنب والذي بدوره أدى إلى قوة الخيوط حيث أنه بزيادة قوة الخيط فان الخيوط المتجمعة معا فى منطقة التمزق تدعم الحمل العالى مما ادى الى زيادة قوة التمزق وهذا يعنى أنه بزيادة قوة الخيط يزداد قوة التمزق للقماش فى حالة ثبات التركيب النسجى ونمرة الخيط

3-زيادة نسبة خلط القنب مع القطن تزداد صلابة القماش وهى صفة سلبية لملابس الدنيم (الجينز) وقد يعزى هذا إلى خشونة ألياف القنب ذات القطر الأعلى الذي يتراوح ما بين (١٧:٢٣ ميكروميتر M μ)^(١٨) بينما يتراوح قطر ألياف القطن (٨:٢٠ M μ)^(٢٦) وهذا بدوره أدى الى زيادة الصلابة .

4-زيادة نسبة خلط القنب مع القطن يقل وزن القماش وهى صفة إيجابية لخواص ملابس الدنيم(الجينز) .وقد يعزى هذا الى الكثافة النوعية للألياف تعرف بأنها كتلة وحدة الحجم ويعبر عنها بالجرام لكل سنتيمتر مكعب. (جم / سم^٣) ، لذلك هناك علاقة مباشرة بين كثافة النوعية للمواد ووزن النسيج. ويعتبر القنب ذو كثافة نوعية منخفضة (١,٤-١,٥ جم / سم^٣) بالمقارنة بالكثافة النوعية للقطن (١,٥-١,٦ جم / سم^٣)^(٢٧)

5- جميع العينات جاءت في الحدود المسموح بها فى اختبار growth\النموحيث أن متوسط النسب المقبولة في خاصية النمو لملابس الدنيم(الجينز) تتراوح ما بين ٣-٦%،و يرجع ذلك إلى إضافة نسبة ٢% من خامة الإسبانددكس.

- 6- عدم وجود فروق بين درجات العينات الخمس في اختبار امتصاص الماء (Spray test (wettability). حيث جاءت النتائج بقيمة ٧٠ لجميع العينات الخمس.
- 7- بزيادة نسبة خلط القنب مع القطن تزداد قدرة القماش على نفاذية الهواء ويرجع ذلك الى طبيعة المقطع العرضي الغير منتظمة لألياف القنب والذي يحتوي على بنية متعددة الخلايا تبدو وكأنها مادة مركبة تحتوى على العديد من التجاويف (lumens) بجانب بعضها البعض مما يجعل قابليتها لنفاذية الهواء أعلى
- 8- تنفيذ عدد ٣ منتجات ملابس (ملايس حريمى جينز) من العينة رقم (٥) نظراً لنتيجة الإختبارات والتي أظهرت مدى ملائمة خواص العينة وتوافر خواص الراحة بها وتفوقها عن خامة القطن فى بعض الخواص عند خلطها مع القطن.

المراجع:

1. Reviewing the Production Process, Physical and Chemical Properties of Spandex Fibers
2. <https://al-ain.com/article/clothes-sustainable-2025> . Inas Orabi- 23, july2019
3. KARCHE.T., SINGH.M.R., The application of hemp (*Cannabis sativa* L.) for a green economy: a review, *Turkish Journal of Botany*, 43:PP 710-723,2019, doi:10.3906/bot-1907-15
4. H. V. Sreenivasa Murthy, Introduction to Textile Fibres, Woodhead Publishing India Pvt.Ltd, PP93-96, 2016.
5. Eynde.H.V., Comparative Life Cycle Assessment of hemp and cotton fibres used in Chinese textile manufacturing., Master thesis, faculty of bio- ingenieurswetenschappen: landbouwkunde,2015.
6. Zhou. x., Saini.H., and Kastiukas.G., Engineering Properties of Treated Natural Hemp Fiber-Reinforced Concrete., *Frontiers in Built Environment*, Vol. 3, No 33, 2017
7. Md. Abdul Hannan, Shamsuzzaman Sheikh, S. M. Fijul Kabir, Md. Alamgir Hossain, Md. Abdur Rouf., Scope of Knit Denim Products Using Reactive Dye and Convenient Washing Effects, *IJRDET* ,Vol. 3, No 5, 2014
8. G. Piluzza, G. Delogu, A. Cabras ,S. Marceddu, S. Bullitta, Differentiation between fiber and drug types of hemp (*Cannabis sativa* L.) from a collection of wild and domesticated accessions, *Genet Resour Crop Evol* 60:2331–2342, 2013, DOI 10.1007/s10722-013-0001-5.
9. Zhang.H., Zhong.Z., Feng,L., Advances in the Performance and Application of Hemp Fiber, *IJSSST*, Vol. 17, No 9, 2018.
10. Kamrun N. Keyal ., Nasrin A. Kona1 ., Farjana A. Koly., Kazi Madina Maraz., Md. Naimul Islam., Ruhul A. Khan., Natural fiber reinforced polymer composites: history, types, advantages, and applications, *Materials Engineering Research*, Vol. 1, No. 2 June 2019.
11. Pil. L., Bensadoun. F., Pariset. J., Verpoest. I., Why Are Designers Fascinated by Flax and Hemp Fibre Composites? Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, vol.83, pp193– 205, doi:10.1016/j.compositesa.2015.11.004, 2016
12. Max M. Houck., Identification of textile fibers, Woodhead Publishing Limited, 2009.
13. João P. Manaia, Ana T. Manaia and Lúcia Rodrigues., industrial Hemp Fibers: An Overview, *Fibers* ,vol(7), no(106); doi:10.3390/fib7120106. 2019
14. Dhakal. H .N., The Use of Hemp Fibres as Reinforcements in Composites. *Biofiber Reinforcements in Composite Materials.*, 86–103. doi:10.1533/9781782421276.1.86, 2015.

15. V.D. Jeliakov, J. Noller, S. Angima, S. Rondon, R. Roseberg, S. Summers, G. Jones, V. Sikora., What is Industrial Hemp?, *Oregon State University Extension Service*, EM 9240, 2019.
16. Zhou.X.M., Madanipour.R., Seyed Ghaffar.S., Impact Properties of Hemp Fibre Reinforced Cementitious Composites, *Key Engineering Materials*, Vol. 711 ,DOI [10.4028/www.scientific.net/KEM.711.163](https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.711.163), 2016
17. Liu.M., Pretreatment of hemp fibers for utilization in strong biocomposite materials, Ph.D. Thesis, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, 2016 .
18. Shahzad.A., Hemp fiber and its composites – a review, *Journal of Composite Materials*, 2011, DOI: 10.1177/0021998311413623
19. Shahzad.A., A Study in Physical and Mechanical Properties of Hemp Fibres, *Advances in Materials Science and Engineering*, 8, 2013.
20. Shahzad,.A., Use of Hemp Fiber in Textiles, *LUPINE PUBLISHERS*, ISSN: 2637-4595 ,2018
21. Smoca.A., Water Absorption Properties Of Hemp Fibres Reinforced Pla Bio-Composites, *Engineering For Rural Development, Jelgava*, 22.-24.05.2019
22. Singha.k., Analysis of Spandex/Cotton Elastomeric Properties: Spinning and Applications, *International Journal of Composite Materials* , vol.2, No (2), pp11-16 ,2012 .
23. Sahu.S., Goel.A., Effect Of Spandex Denier On Structural Properties Of Single Jersey Knitted Fabric, *IJESRT*, 6(9), 2017.
24. Alam.SMM., Islam.S., Akter.S., Reviewing the Production Process, Physical and Chemical Properties of Spandex Fibers, *Advance Research in Textile Engineering-* Vol. 5 No 2 , 2020.
25. L.Wang., X.Wang., Effect of structure–property relationships on fatigue failure in natural fibres. *Fatigue Failure of Textile Fibres*, Woodhead Publishing Series in Textiles. PP. 95-132, 2009.
26. H.Wang., N.Pattarachaiyakoop., M.Trada., A review on the tensile properties of natural fiber reinforced polymer composites . *Composites Part B: Engineering*, vol 42 no(4). pp. 856-873. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. ISSN 1359-8368